



SEMIN ANCIENS FONDS

ENDUIT DE RÉNOVATION INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit en pâte prêt à l'emploi pour le dégrossissage de supports irréguliers en mur intérieur et extérieur.

Particulièrement adapté pour les locaux humides (cuisine, salle de bain, sanitaire...).

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine en émulsion, carbonate de calcium, eau, agent de rhéologie et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanc cassé.

SUPPORTS ADMIS.

- Plaques de plâtre.
- Carreaux de plâtre.
- Carreaux de terre cuite.
- Béton.
- Ancienne peinture.
- Enduit ciment.
- Bois poncé et imprimé.
- Toile de verre.

REVÊTEMENTS.

- Enduit de finition à base de plâtre.
- Enduit en pâte.
- Peinture mate.

DOCUMENTS A CONSULTER.

- Enduit conforme à la norme NFT 30 608.
- DTU 59.1 : Travaux de peinture.
- PV CEBTP N°2352.6.740/1 :
 - Perméabilité à la vapeur d'eau.
 - Mesure d'adhérence-cohésion avant et après cycles climatiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Granulométrie : jusqu'à 0,6 mm.
- Adhérence : conforme à NFT 30 608.
- pH : neutre.
- Extrait sec : 80%.

CONDITIONNEMENTS.

Tube de 375 g.

Seaux de 1,5 - 5 et 15 kg sur palette houscée.

STOCKAGE.

6 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35°C.

Ne pas appliquer sur support humide.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire propres, secs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

APPLICATION.

L'application se fait à la lisseuse ou au couteau à enduire.

ÉPAISSEUR D'APPLICATION.

Jusqu'à 5 mm en une passe.

CONSOMMATION.

Environ 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

En règle générale, pour 5 mm d'épaisseur, l'enduit est sec en 24 à 36 heures.

ENDUIT DE RÉNOVATION MULTI-USAGES

Enduit de rénovation universel adapté à tous les supports, même irréguliers ou endommagés.

AVANTAGES

- Pouvoir garnissant très élevé.
- Mise en œuvre facile en extérieur et intérieur.
- Produit idéal pour enduire les anciennes toiles de verre peintes.

CONSEILS DE POSE

Enduit tout spécialement recommandé pour la rénovation des locaux humides, grâce à sa formulation à base de résines résistant parfaitement à l'eau.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille IV - Classe 4 b.
CONFORME AU DTU 42.1.

Fiches de Déclaration
Environnementale et Sanitaire
FDES disponibles sur le site
www.inies.fr

